

61. Пескоструйная обработка каркаса МК-протеза осуществляется

- A) все перечисленное
- B) для удаления окисной пленки
- C) снятия напряжений в металле
- D) для создания шероховатой поверхности

ANSWER: A

Альгинатная масса используется для получения рабочих оттисков при изготовлении коронок

- A) штампованной
- B) литой
- C) фарфоровой
- D) металлопластмассовой
- E) металлокерамической

ANSWER: A

Артикуляторы воспроизводят

- A) сагиттальные и боковые движения нижней челюсти
- B) сагиттальные, боковые и вертикальные движения нижней челюсти
- C) только вертикальные движения нижней челюсти
- D) только сагиттальные движения нижней челюсти
- E) только боковые движения нижней челюсти

ANSWER: B

В прочности соединения облицовочного слоя и металла важными являются факторы

- A) все перечисленные
- B) физические
- C) химические
- D) механические

ANSWER: A

В ходе припасовки литых мостовидных протезов точность прилегания коронок к культиям опорных зубов оценивается при помощи

- A) эластического оттискового материала
- B) базисного воска
- C) гипса
- D) копировальной бумаги
- E) водного дентина

ANSWER: A

Вид соотношения зубов верхней и нижней челюстей в центральной окклюзии

- A) артикуляция
- B) окклюзия
- C) прикус
- D) межальвеолярная высота
- E) высота нижнего отдела лица

ANSWER: C

Влияет ли количество обжигов на прочность керамического покрытия металлокерамического протеза?

- A) нет, при сохранении технологии обжига
- B) да
- C) нет
- D) да, при сохранении технологии обжига

ANSWER: A

Восковые композиции перед литьем формуют в различные массы с целью

- A) получения чистой, гладкой отливки
- B) недопущения усадочных раковин
- C) недопущения недоливов и холодных швов
- D) повышения коррозионной стойкости

ANSWER: A

Время травления плавиковой кислотой (сек.) (при починке МК-протезов в практике)

- A) 5
- B) 3
- C) 6
- D) 10

ANSWER: A

Все боковые стенки опорных зубов при изготовлении паяного мостовидного протеза препарируются

- A) с наклоном в сторону дефекта зубного ряда
- B) с наклоном в сторону от дефекта зубного ряда
- C) параллельно между собой
- D) параллельно с рядом стоящими зубами
- E) только параллельно продольной оси зуба

ANSWER: C

Выберите массы для получения двухслойных оттисков

- A) «Hydrogum»
- B) Zeta
- C) «Upeen»
- D) «Stomalgin»

ANSWER: A

Где изготавливается гирлянда на МК-протезах

- A) все перечисленные
- B) с нёбной поверхности
- C) с язычной поверхности
- D) циркулярно

ANSWER: A

Где формируется уступ при подготовке зубов под МК-протезы?

- A) все перечисленные
- B) под десной
- C) на уровне десневого края
- D) под десной на 0,1мм

ANSWER: A

Готовая штампованная коронка должна

- A) восстанавливать контакт с рядом стоящими зубами
- B) иметь толщину 0,5 – 0,8мм
- C) плотно прилегать к уступу
- D) соответствовать цвету естественного зуба
- E) погружаться в зубодесневую бороздку на 0,5-1,5мм

ANSWER: A

Двухслойный оттиск получают при помощи оттискных масс

- A) альгинатных

- В) твердокристаллических
- С) силиконовых
- Д) термопластических
- Е) гидроколлоидных

ANSWER: С

Для изготовления коронок методом наружной штамповки применяют штампы, отлитые из

- А) нержавеющей стали
- В) хромокобальтового сплава
- С) легкоплавкого сплава
- Д) серебряно-палладиевого сплава
- Е) латуни

ANSWER: С

Для изготовления металлокерамического мостовидного протеза оттиск

- А) двухслойных
- В) функциональный
- С) однослойный
- Д) разгрузочный

ANSWER: А

Для изготовления металлокерамической коронки для рабочего оттиска используют оттискную массу

- А) силиконовую
- В) альгинатную
- С) гипс
- Д) супергипс

ANSWER: А

Для изготовления металлокерамической коронки для рабочего оттиска используют оттискную массу

- А) силиконовую
- В) цинкоксида-эвгеноловую
- С) альгинатную
- Д) гипс
- Е) супергипс

ANSWER: А

Для изготовления МК-коронок используются сплавы

- А) КХС
- В) платины
- С) хромоникелевая сталь
- Д) титана

ANSWER: А

Для определения центральной окклюзии в клинику поступают гипсовые модели

- А) установленные в артикулятор
- В) установленные в окклюдатор
- С) с восковыми базами, установленными в окклюдатор
- Д) с восковыми базами и окклюзионными валиками
- Е) с восковыми базами и искусственными зубами

ANSWER: D

Для пескоструйной обработки каркаса МК-протеза используется

- А) оксид алюминия

- В) карбид кремния
- С) нитрит титана
- Д) все перечисленные

ANSWER: А

Для прочного соединения пластмассы с металлом на каркас металлопластмассовой коронки наносится

- А) окисная пленка
- В) перлы
- С) адапта
- Д) компенсационный лак
- Е) лак «Изокол»

ANSWER: В

Для снижения функциональной нагрузки на опорные зубы и зубы-антагонисты при несъемном протезировании допускается ли выведения протеза из окклюзии?

- А) нет
- В) да
- С) в зависимости от состояния пародонта
- Д) всё вышеперечисленное

ANSWER: А

Должны ли конвергировать боковые поверхности зуба при препарировании под МК-конструкции?

- А) да
- В) нет
- С) зависит от инструментов
- Д) не обязательно

ANSWER: А

За степень атрофии лунки зуба принимается размер, полученный при зондировании патологического зубодесневого кармана в области

- А) медиальной стороны
- В) наибольшей атрофии
- С) дистальной стороны
- Д) вестибулярной поверхности
- Е) оральной поверхности

ANSWER: В

Заключительным лабораторным этапом изготовления металлопластмассовой коронки является

- А) полировка
- В) глазурование
- С) припасовка на модели
- Д) заключительный обжиг
- Е) окончательная корректировка формы

ANSWER: А

К аппаратам, воспроизводящим движения нижней челюсти относятся

- А) функциограф
- В) артикулятор
- С) параллелометр
- Д) гнатодинамометр
- Е) эстезиометр

ANSWER: B

Какая кислота используется при починке МК-протезов на практике?

- A) плавиковая
- B) ортофосфорная
- C) муравьиная
- D) все перечисленные

ANSWER: A

Какая модель изготавливается для изготовления МК-конструкций?

- A) разборная
- B) простая
- C) из пластмассы
- D) огнеупорная

ANSWER: A

Какие виды уступов используются при препарировании зубов под МК- протезы?

- A) все перечисленные
- B) под углом
- C) со скосом
- D) символ уступа

ANSWER: A

Какие инструменты и оборудование используются для моделировки промежуточной части мостовидного протеза?

- A) шпатель
- B) паяльный аппарат
- C) наковальня
- D) шлифовальный круг

ANSWER: A

Какие сплавы металлов используются для изготовления каркасов МК- протезов?

- A) все перечисленные
- B) KXC
- C) Wiron (Bego)
- D) Light cast (Ivoclar)

ANSWER: A

Каким сплавам следует отдавать предпочтение при изготовлении каркаса МК-протезов?

- A) KXC
- B) XHC
- C) золото 900-й пробы
- D) титановый сплав

ANSWER: A

Какова толщина колпачка МК-конструкции (в мм)

- A) 0,3–0,4
- B) 0,5–0,6
- C) 1,0–1,2
- D) 1,2–1,5

ANSWER: A

Какова ширина уступа (средняя) (в мм)?

- A) 0,5–1,2
- B) 1,2–2,0
- C) 0,1–0,5

D) 2,5

ANSWER: A

Каково процентное содержание плавиковой кислоты при починке МК- протезов в практике?

A) 9,5 %-ный гель

B) 10,5 %-ный гель

C) 5 %-ный гель

D) 15 %-ный гель

ANSWER: A

Какой технологический процесс не входит в лабораторные этапы изготовления металлокерамических мостовидных протезов?

A) штамповка

B) моделировка

C) литье

D) шлифовка

ANSWER: A

Какую конструкцию нецелесообразно применять в качестве опоры мостовидного протеза?

A) коронку по Белкину

B) металлокерамическую коронку

C) пластмассовую коронку

D) цельнолитую коронку

ANSWER: A

Касательная конструкция промежуточной части мостовидного протеза создается

A) во фронтальном участке

B) в боковых отделах

C) в области премоляров

D) всё вышеперечисленное

ANSWER: A

Керамическая масса наносится на каркас МК-протезов методом

A) обжига

B) прессования

C) полимеризации под давлением

D) горячей полимеризации

ANSWER: A

Керамическую облицовку на этапе припасовки металлокерамического протеза пришлифовывают

A) алмазными головками

B) вулканитовым диском

C) эластическим вулканитовым кругом

D) щеткой пуховкой

ANSWER: A

Конструкции мостовидных протезов определяются

A) все перечисленное

B) величиной дефекта

C) топографией дефекта

D) состоянием опорных зубов

ANSWER: A

Коронки, которые изготавливают на фронтальные зубы

- A) металлокерамические
- B) комбинированные
- C) фарфоровые
- D) пластмассовые

ANSWER: A

Локализация сколов МК-массы

- A) все перечисленные
- B) вестибулярный край
- C) режущий край
- D) пришеечная поверхность

ANSWER: A

Материал, которым заполняется большая часть опоки при литье КХС, называется

- A) кварцевый песок
- B) смесь речного песка с гипсом
- C) Эксподента
- D) красный кирпич

ANSWER: A

Методы изготовления мостовидных протезов

- A) все перечисленные
- B) паяные
- C) цельнолитые
- D) спаечные

ANSWER: A

Моделирование культевой вкладки в полости рта проводят

- A) пластмассой Pattern resin
- B) базисным воском
- C) моделировочным воском для мостовидных работ
- D) гипсом
- E) липким воском

ANSWER: A

Моделирование тела металлокерамического мостовидного протеза проводится

- A) перед моделированием опорных коронок
- B) на этапе припасовки опорных коронок на модели
- C) после этапа припасовки опорных коронок в клинике
- D) одновременно с моделированием опорных коронок
- E) после лабораторного этапа изготовления опорных коронок

ANSWER: D

Можно ли чинить МК-конструкции в полости рта?

- A) да
- B) нет
- C) только одиночные коронки
- D) только сколы в металле

ANSWER: A

Мостовидные протезы снимают при помощи

- A) всего перечисленного
- B) колесовидных боров
- C) твердосплавных турбинных боров
- D) аппарата Коппа

ANSWER: A

На этап припасовки цельнолитого мостовидного протеза врач получает протез из зуботехнической лаборатории на

- A) разборной гипсовой модели
- B) восковой пластинке
- C) металлических штампах
- D) гипсовых штампах
- E) восковом базисе

ANSWER: A

Необходимо ли при изготовлении металлокерамических коронок формировать уступ в пришеечной зоне

- A) Да
- B) Да, но только на передней поверхности
- C) Нет
- D) Нет, если у пациента глубокий прикус

ANSWER: A

Необходимо ли проведение манипуляций «ретракция десны» при снятии двухслойных оттисков?

- A) да
- B) нет
- C) по усмотрению врача
- D) по состоянию слизистой

ANSWER: A

Несъемные мостовидные протезы относятся к конструкциям

- A) физиологическим
- B) полуфизиологическим
- C) нефизиологическим
- D) анатомическим

ANSWER: A

Несъемные мостовидные протезы по способу передачи жевательного давления относятся по классификации Румпеля к

- A) полуфизиологическим
- B) нефизиологическим
- C) физиологическим
- D) комбинированным
- E) опирающимся

ANSWER: C

Нужно ли изготавливать провизорные коронки под МК-конструкции?

- A) да
- B) нет
- C) по усмотрению врача
- D) по состоянию твердых тканей

ANSWER: A

Обезжиривание металлического каркаса перед нанесением керамического покрытия осуществляют с использованием

- A) этилацетата
- B) спирта этилового
- C) спирта этилового 99%

D) ангидрина

ANSWER: A

Обязательно ли наличие гирлянды при изготовлении МК-конструкций?

A) нет

B) да

C) только на жевательные зубы

D) только на фронтальные зубы

ANSWER: A

Обязательно ли препарировать зубы под МК-конструкции с уступом?

A) нет

B) да

C) только жевательные зубы

D) только фронтальные зубы

ANSWER: A

Односторонний дистально неограниченный (концевой) дефект зубного ряда по классификации Кеннеди относится к классу

A) первому

B) третьему

C) пятому

D) четвертому

E) второму

ANSWER: E

Одонтопародонтограмма содержит информацию о

A) состоянии капилляров десны

B) состоянии слизистой оболочки полости рта

C) состоянии костной ткани пародонта

D) степени подвижности зубов

E) наличии воспаления в пародонте

ANSWER: C

Окисная пленка металлического каркаса из КХС, подготовленного керамического покрытия, имеет цвет

A) 1)черный

B) зеленоватый

C) матовый серый

D) серебристый

ANSWER: A

Окклюзаторы воспроизводят

A) сагиттальные и боковые движения нижней челюсти

B) сагиттальные, боковые и вертикальные движения нижней челюсти

C) только вертикальные движения нижней челюсти

D) только сагиттальные движения нижней челюсти

E) только боковые движения нижней челюсти

ANSWER: C

Оптимальная величина зазора между культей зуба и коронкой (мкм):

A) 120–160

B) 170–180

C) 90–110

D) 110-120

ANSWER: A

Оптимальная толщина фарфоровой облицовки должна быть (в мм)

A) 1,2–1,5

B) 2,0–2,5

C) 3,0

D) 2,8–3,2

ANSWER: A

Осложнения при протезировании МК-конструкциями

A) все перечисленные

B) травматический пульпит

C) отлом коронковой части зуба-культи

D) разрушение циркулярной зубодесневой связки

ANSWER: A

От каких факторов зависит прочность соединения коронок с промежуточной частью мостовидного протеза?

A) от всех перечисленных

B) от площади спаиваемой поверхности

C) чистоты этих поверхностей

D) зазора между зубами и коронками

ANSWER: A

Первый клинический этап при изготовлении металлокерамической коронки

A) определение цвета керамической облицовки

B) определение центральной окклюзии

C) изготовление временной пластмассовой коронки

D) получение вспомогательного оттиска

E) препарирование зуба

ANSWER: E

По классификации Кеннеди множественные, топографически различные дефекты относят

A) к меньшему по порядку классу

B) к большему по порядку классу

C) обозначают все имеющиеся классы

D) исключают подклассы

ANSWER: A

Под каким углом конвергируют боковые стенки зубов при обработке под МК-протезы (в град.)

A) 5–6

B) 3–5

C) 9

D) 12

ANSWER: A

Под каким углом формируется уступ под МК-конструкции?

A) 135

B) 35

C) 90

D) 45

ANSWER: A

Показанием к изготовлению мостовидного протеза является

A) включенный дефект зубного ряда

- В) дефект коронковой части зуба
- С) патологическая стираемость
- Д) пародонтит тяжелой степени
- Е) концевой односторонний дефект зубного ряда

ANSWER: А

Показания для изготовления литой цельнометаллической коронки

- А) использование зуба для опоры мостовидного протеза
- В) изменение цвета зуба
- С) подвижность зуба третьей степени
- Д) ИРОПЗ
- Е) 0,4
- Г) глубокий патологический прикус
- Г) тотальное разрушение коронковой части зуба

ANSWER: Е

Показания для изготовления металлокерамической коронки

- А) изменение цвета зуба
- В) подвижность зуба третьей степени
- С) ИРОПЗ = 0,4
- Д) глубокий патологический прикус

ANSWER: А

Показания для изготовления металлокерамической коронки

- А) подвижность зуба третьей степени
- В) изменение цвета зуба
- С) ИРОПЗ
- Д) 0,4
- Е) глубокий патологический прикус
- Г) тотальное разрушение коронковой части зуба

ANSWER: D

Показания для изготовления штампованной металлической коронки

- А) изменение цвета зуба
- В) повышение высоты нижнего отдела лица
- С) тотальное разрушение коронковой части зуба
- Д) ИРОПЗ
- Е) 0,9
- Г) использование зуба для опоры мостовидного протеза

ANSWER: F

Показания к изготовлению составного мостовидного протеза

- А) подвижность опорных зубов
- В) большая конвергенция зубов, ограничивающих дефект
- С) концевой дефект зубного ряда
- Д) большая протяженность дефекта зубного ряда
- Е) низкие клинические коронки опорных зубов

ANSWER: В

Показания к применению МК-протезов

- А) все вышеперечисленное
- В) выраженный эстетический дефект
- С) флюороз
- Д) патологическая стираемость твердых тканей зуба

ANSWER: A

После клинического этапа «припасовка каркаса металлокерамической коронки» следующий лабораторный этап

- A) фиксация гипсовых моделей в артикулятор
- B) нанесение керамической облицовки
- C) фиксация гипсовых моделей в окклюдатор
- D) определение цвета керамической облицовки
- E) глазурирование

ANSWER: B

После лабораторного этапа «изготовление литого каркаса металлокерамической коронки» следующий клинический этап

- A) припасовка каркаса металлокерамической коронки
- B) определение центральной окклюзии
- C) определение центрального соотношения челюстей
- D) повторное получение двухслойного оттиска

ANSWER: A

После лабораторного этапа «изготовление литого каркаса металлокерамической коронки» следующий клинический этап

- A) припасовка каркаса металлокерамической коронки
- B) определение центральной окклюзии
- C) определение центрального соотношения челюстей
- D) повторное получение двухслойного оттиска
- E) фиксация коронки цементом

ANSWER: A

Преимущества КХС перед НХС при изготовлении каркасов МК

- A) все перечисленные
- B) обладает высокой жесткостью
- C) меньше подвержены деформациям
- D) меньше дают усадку

ANSWER: A

При замещении дефектов зубного ряда IV класса по Кеннеди соотношение промежуточной части мостовидного протеза к альвеолярному отростку должно быть

- A) касательным
- B) промывным
- C) седловидным
- D) прилегаемым

ANSWER: A

При изготовлении металлокерамической коронки для прочного соединения керамической массы с металлическим каркасом на него наносится

- A) окисная пленка
- B) перлы
- C) адапта
- D) компенсационный лак

ANSWER: A

При изготовлении металлокерамической коронки для прочного соединения керамической массы с металлическим каркасом на него наносится

- A) окисная пленка
- B) перлы

- С) адапта
- D) компенсационный лак
- Е) лак «Изокол»

ANSWER: A

При изготовлении металлокерамической коронки керамическую массу наносят на

- A) литой колпачок
- B) штампованный колпачок
- С) платиновый колпачок
- D) штампик из огнеупорного материала

ANSWER: A

При изготовлении металлокерамической коронки керамическую массу наносят на

- A) литой колпачок
- B) штампованный колпачок
- С) платиновый колпачок
- D) штампик из огнеупорного материала
- Е) огнеупорную модель

ANSWER: A

При изготовлении металлокерамической коронки рабочий оттиск получают массой

- A) силиконовой
- B) альгинатной
- С) термопластичной
- D) цинкоксидэвгеноловой

ANSWER: A

При изготовлении металлокерамической коронки рабочий оттиск получают массой

- A) альгинатной
- B) фторкаучуковой
- С) термопластичной
- D) силиконовой
- Е) цинкоксидэвгеноловой

ANSWER: D

При изготовлении металлопластмассовой коронки соединение пластмассы с литым каркасом осуществляется за счет

- A) формирования ретенционных пунктов с помощью «перл» (шариков)
- B) химического соединения
- С) образования окисной пленки
- D) взаимной диффузии материалов
- Е) вырезания «окна» на вестибулярной поверхности коронки

ANSWER: A

При изготовлении цельнолитой коронки для рабочего оттиска используют оттискную массу

- A) альгинатную
- B) цинкоксидэвгеноловую
- С) силиконовую
- D) гипс
- Е) супергипс

ANSWER: C

При изготовлении цельнолитой коронки моделировка воском анатомической формы производится в объеме по сравнению с естественным зубом

- A) меньшем на толщину сплава металла
- B) больше на толщину сплава металла
- C) равном толщине сплава металла
- D) меньшем на толщину компенсационного лака
- E) больше на толщину компенсационного лака

ANSWER: C

При какой температуре проводят отбеливание металлических коронок и мостовидных протезов (в град.)?

- A) 100
- B) 40
- C) 120
- D) 1200

ANSWER: A

При максимальном открывании рта суставные головки нижней челюсти устанавливаются относительно ската суставного бугорка

- A) у вершины
- B) у основания
- C) опасность откола стенок
- D) в нижней трети
- E) на середине
- F) в верхней трети

ANSWER: A

При препарировании зуба для изготовления штампованной коронки с боковых поверхностей сошлифовывают ткани

- A) на толщину материала коронки
- B) только экватор
- C) соответственно периметру шейки зуба
- D) контактный пункт
- E) соответственно вершине межзубного десневого сосочка

ANSWER: C

Прикус – это вид смыкания зубных рядов в положении окклюзии

- A) боковой левой
- B) передней
- C) центральной
- D) дистальной
- E) боковой правой

ANSWER: C

Припасовку фарфоровой коронки осуществляют выявлением преждевременных контактов между коронкой и стенками культи зуба с помощью

- A) разогретого воска
- B) альгинатных оттисковых масс
- C) корригирующих силиконовых оттисковых масс
- D) жидкого гипса
- E) копировальной бумаги

ANSWER: C

Причинами расцементирования металлокерамических коронок могут быть

- A) чрезмерная конусность культи зуба
- B) чрезмерная толщина литого каркаса

- С) усадка металла при литье
- Д) деформация двухслойного оттиска

ANSWER: А

Причинами расцементирования металлокерамических коронок могут быть

- А) чрезмерная толщина литого каркаса
- В) чрезмерная конусность культи зуба
- С) усадка металла при литье
- Д) некачественное литье
- Е) деформация двухслойного оттиска

ANSWER: В

Причины скола МК-массы

- А) все перечисленные
- В) не выверенные окклюзионные контакты
- С) широкий и не глубокий уступ
- Д) отсутствие гирлянды

ANSWER: А

Промежуточная часть мостовидного протеза в области боковых зубов по отношению к десне

- А) прилегает к ней по всей поверхности
- В) не касается
- С) прилегает только на скатах альвеолярного гребня
- Д) касается по вершине альвеолярного гребня в двух точках
- Е) касается по вершине альвеолярного гребня в одной точке

ANSWER: В

Промежуточную часть мостовидного протеза отливают из сплава марки

- А) ПД-190
- В) ПД-250
- С) золото 900-й пробы
- Д) титановый сплав

ANSWER: А

Противопоказанием к изготовлению искусственной коронки является

- А) патологическая стираемость твердых тканей
- В) патологическая подвижность зуба третьей степени
- С) наличие гиперестезии
- Д) снижение высоты нижнего отдела лица
- Е) необходимость укорочения зуба при феномене Попова-Годона

ANSWER: В

Противопоказания к применению МК-конструкций

- А) все перечисленные
- В) заболевания периодонта тяжелой степени тяжести
- С) микродензия
- Д) парафункция жевательных мышц

ANSWER: А

Разборная гипсовая модель отливается при изготовлении

- А) цельнолитой коронки
- В) штампованной коронки
- С) бюгельного протеза
- Д) съемного мостовидного протеза

ANSWER: A

Разборная гипсовая модель отливается при изготовлении

- A) цельнолитой коронки
- B) штампованной коронки
- C) бюгельного протеза
- D) съемного мостовидного протеза
- E) пластиночного протеза

ANSWER: A

Разборная гипсовая модель отливается при изготовлении

- A) цельнолитой коронки
- B) штампованной коронки
- C) бюгельного протеза
- D) съемного мостовидного протеза
- E) пластиночного протеза

ANSWER: A

Создание чрезмерной конусности культи зуба при препарировании под металлокерамическую коронку обуславливает

- A) ослабление фиксации протеза
- B) травму пародонта
- C) затрудненное наложение протеза
- D) эстетический дефект в области шейки зуба

ANSWER: A

Создание чрезмерной конусности культи зуба при препарировании под металлокерамическую коронку обуславливает

- A) травму пародонта
- B) затрудненное наложение протеза
- C) ослабление фиксации протеза
- D) эстетический дефект в области шейки зуба
- E) снижение жевательной эффективности

ANSWER: C

Способы ретракции десны

- A) все перечисленные
- B) механический
- C) механохимический
- D) хирургический

ANSWER: A

Суставной признак центральной окклюзии: суставная головка находится по отношению к суставному бугорку

- A) на середине ската
- B) на вершине
- C) у основания ската
- D) на любом участке ската
- E) в дистальном участке суставной ямки

ANSWER: C

Техника подбора цвета

- A) все вышеперечисленное
- B) естественное освещение
- C) учитывается возраст пациента

D) зубы должны быть почищены

ANSWER: A

Требования, предъявляемые к каркасу МК-протезов

A) толщина каркаса не менее 0,3 мм

B) недопустимы перфорации каркаса

C) необходимо использовать совместные материалы — сплав и покрытие

D) все перечисленные

ANSWER: A

Усадка керамических масс при обжиге составляет (в %)

A) 15–40

B) 3–5

C) 6–12

D) 40–50

ANSWER: A

Усадочные раковины при литье образуются из-за

A) всех перечисленных причин

B) неполного выгорания воска

C) недостаточного обжига формы

D) неправильного размещения литников

ANSWER: A

Форма промежуточной части мостовидного протеза в области боковых зубов по отношению к десне

A) касательная

B) промывная

C) седловидная

D) может быть любой

E) зависит от протяженности дефекта зубного ряда

ANSWER: B

Форма промежуточной части мостовидного протеза в области передних зубов

A) седловидная

B) промывная

C) касательная

D) диаторическая

E) комбинированная

ANSWER: C

Эффект «широкой» литой коронки возникает при

A) получение оттиска без проведения ретракции десны

B) уточнение пришеечной области воском при моделировании каркаса

C) препарирование зуба без создания уступа

D) усадке оттискового материала

E) нанесение чрезмерного слоя компенсационного лака

ANSWER: E