

Материалы для изготовления базисов съемных протезов:

- A) все перечисленные
- B) акрил
- C) фторакс
- D) акронил

ANSWER: A

Какие из перечисленных факторов могут провоцировать развитие аллергического стоматита на съемный протез?

- A) из самотвердеющей пластмассы
- B) изготовление протеза из пластмассы горячей полимеризации
- C) изготовление протеза с двухслойным базисом
- D) изготовление протеза из пластмассы горячей полимеризации

ANSWER: A

Какой материал применяется для починки съемных протезов

- A) протакрил-М
- B) синма
- C) этакрил
- D) акронил

ANSWER: A

Толщина базиса съемного протеза на верхней челюсти (мм):

- A) 1,5–2
- B) 2–2,5
- C) 2,5–3
- D) 3–3,5

ANSWER: A

Внутренняя поверхность пластиночного протеза обрабатывается:

- A) не шлифуется
- B) карборундовыми кругами
- C) наждачной бумагой
- D) полирами

ANSWER: A

Инструменты для обработки базисов пластиночных протезов:

- A) все перечисленные
- B) штихель
- C) зуботехнический шпатель
- D) шабер

ANSWER: A

Жевательные зубы в съемных протезах при ортогнатическом прикусе располагают:

- A) ось зуба проходит по гребню альвеолярного отростка
- B) сместив ось зуба относительно гребня альвеолярного отростка на 1/3 вестибулярно
- C) сместив ось зуба относительно гребня альвеолярного отростка на 1/3 орально
- D) сместив ось зуба относительно гребня альвеолярного отростка на 2/3 орально

ANSWER: A

Через сколько лет съемные протезы подлежат замене?

- A) 3–5 лет
- B) 1–2 года
- C) 7–10 лет
- D) 10–15 лет

ANSWER: A

Какие из перечисленных приемов применяются при аллергии на базисную пластмассу?

- A) все перечисленные
- B) изготавливать протез с металлическим базисом
- C) применять методику литьевого прессования
- D) изготавливать протез из бесцветной пластмассы

ANSWER: A

Какое преимущество имеют ЧС армированные протезы по сравнению с частичными съемными пластиночными?

- A) все перечисленные
- B) увеличить прочность на излом
- C) уменьшить отрицательное действие на прилежащие ткани
- D) позволяют сохранить сроки адаптации

ANSWER: A

Какие показания имеют место к применению металлического базиса?

- A) все перечисленные
- B) эпилепсия, бруксизм
- C) частые поломки пластмассовых протезов
- D) аллергия к пластмассовым протезам

ANSWER: A

Могут ли использоваться индивидуальные ложки для снятия функциональных оттисков?

- A) все перечисленные
- B) при полной адентии
- C) при челюстно-лицевом протезировании
- D) при частичной адентии

ANSWER: A

Для варианта определения и фиксации ЦО характерно:

- A) модели составляются при помощи воскового базиса с окклюзионными валиками и отпечатками зубов на нем после определения центральной окклюзии
- B) модели составляются по антагонизирующим зубам
- C) при определении и фиксации центральной окклюзии определяется высота нижнего отдела лица
- D) при определении и фиксации центральной окклюзии определяется высота верхнего отдела лица

ANSWER: A

На размеры базиса влияют:

- A) степень атрофии альвеолярных отростков
- B) порог болевой чувствительности слизистой оболочки полости рта
- C) наличие искусственных коронок
- D) наличие вкладок

ANSWER: A

Какая из нижеперечисленных причин может вызывать болевые ощущения под базисом протеза?

- A) отсутствие изоляции в области костных выступов
- B) расширение границ базиса
- C) применение кламмеров Адамса
- D) применение пелотов

ANSWER: A

Величина базиса съемных зубных протезов зависит:

- A) все перечисленное
- B) протяженности дефекта
- C) формы альвеолярного отростка
- D) степени атрофии беззубых участков

ANSWER: A

Фиксация съемных зубных протезов необходима:

- A) все перечисленное
- B) для предотвращения вредного механического воздействия съемных зубных протезов на опорные зубы и прилежащие ткани протезного ложа
- C) для удержания съемных зубных протезов от смещения в вертикальном направлении
- D) для удержания съемных зубных протезов от смещения в горизонтальном направлении

ANSWER: A

Съёмные пластиночные протезы восстанавливают жевательную эффективность до (в %):

- A) 50
- B) 20
- C) 70
- D) 90

ANSWER: A

Относительным противопоказанием для изготовления съёмного пластиночного протеза является:

- A) эпилепсия
- B) гастрит
- C) гипертоническая болезнь
- D) инфаркт миокарда

ANSWER: A

Недостатки альгинатных слепочных материалов:

- A) усадка
- B) токсичность
- C) эластичность
- D) хрупкость

ANSWER: A

Для предотвращения деформации воскового базиса с окклюзионными валиками его укрепляют:

- A) металлической проволокой
- B) гипсовым блоком
- C) быстротвердеющей пластмассой
- D) увеличением толщины воска

ANSWER: A

Искусственные зубы на приточке устанавливают:

- A) при короткой верхней губе
- B) при длинной верхней губе
- C) при значительной атрофии альвеолярного отростка
- D) при незначительной атрофии альвеолярного отростка

ANSWER: A

При проверке конструкции пластиночного протеза на гипсовой модели контролируют:

- A) все перечисленное
- B) устойчивость базиса на модели (баланс)

- C) правильность постановки искусственных зубов
- D) границы протеза

ANSWER: A

Проверка конструкции съёмного пластиночного протеза включает контроль:

- A) все перечисленное
- B) плотности прилегания и устойчивости воскового базиса в полости рта
- C) постановки искусственных зубов
- D) качества фиксирующих элементов

ANSWER: A

Внутренние напряжения в базисе пластиночного протеза возникают:

- A) при нарушении режима полимеризации пластмассы
- B) нарушении режима прессовки пластмассового теста в кювете
- C) при несоблюдении режима подготовки пластмассы перед паковкой в кювету
- D) при нарушении времени полимеризации пластмассы

ANSWER: A

Комбинированный метод гипсовки применяют, когда:

- A) передние зубы поставлены на приточке, а боковые на искусственной десне
- B) зубы поставлены на искусственной десне, а кламмера располагаются в передней части протеза
- C) изготавливают полный съёмный протез
- D) изготавливают бюгельный протез

ANSWER: A

Комбинированный метод гипсовки применяют, когда:

- A) зубы поставлены на искусственной десне, а кламмера располагаются в передней части протеза
- B) передние зубы поставлены на приточке, а боковые на искусственной десне
- C) изготавливают полный съёмный протез
- D) изготавливают бюгельный протез

ANSWER: A

Фиксация протезов — это:

- A) удержание протеза в полости рта в покое
- B) неподвижность протеза при функции
- C) удержание протеза в покое и при жевании
- D) удержание протеза при разговоре

ANSWER: A

Стабилизация протеза — это:

- A) неподвижность протеза при функции
- B) удержание протеза в полости рта в покое
- C) неподвижность протеза в покое и во время функции
- D) подвижность протеза при функции

ANSWER: A

В течение какого периода наступает полная адаптация к съёмному протезу по Курляндскому?

- A) 33 дня
- B) через 1 неделю
- C) 6 месяцев
- D) 2 месяца

ANSWER: A

При каком типе альвеолярного отростка по Шредеру наиболее лучшие условия для фиксации и стабилизации протезов?

- A) при I
- B) II
- C) при III
- D) при IV

ANSWER: A

При какой форме вестибулярного ската альвеолярного отростка верхней челюсти наиболее лучшие условия для фиксации протеза?

- A) отвесный
- B) отлогий
- C) с навесами
- D) округлый

ANSWER: A

В чем отличие классификации беззубой верхней челюсти Курляндского от классификации Шредера?

- A) в состоянии слизистой оболочки и наличии слизисто-железистой подушки под апоневрозом мышц мягкого нёба и выраженности торуса
- B) в количестве типов альвеолярного отростка
- C) в зависимости от выраженности альвеолярных бугров
- D) в количестве зубов

ANSWER: A

Как можно устранить балансировку протеза?

- A) переделать протез
- B) укорочением границ протеза
- C) изменить положение кламмера
- D) добавить пелоты

ANSWER: A

От чего зависит успешное построение полных съемных протезов?

- A) от всех перечисленных факторов
- B) тщательности оформления краев базисов
- C) максимального использования протезного поля
- D) от дифференцированного распределения давления

ANSWER: A

Функциональные оттиски — это оттиски, полученные:

- A) индивидуальной ложкой, припасованные с помощью функциональных проб
- B) с помощью функциональных проб
- C) индивидуальной ложкой
- D) стандартной ложкой

ANSWER: A

Первая функциональная проба по Гербсту при припасовке индивидуальной ложки на верхнюю челюсть:

- A) широкое открывание рта
- B) дотрагивание кончиком языка до щеки при полузакрытом рте
- C) глотание
- D) вытягивание губ вперед

ANSWER: A

Границу базиса полного съемного протеза на нижней челюсти по отношению к ретромолярному треугольнику проводят:

- A) полностью перекрывая
- B) перекрывая на 1/2
- C) не доходя до ретромолярного треугольника
- D) перекрывая на 2/3

ANSWER: A

Как должен располагаться прикусной валик на нижней челюсти по отношению к гребню альвеолярного отростка?

- A) по центру гребня альвеолярного отростка
- B) смещенным на 2 мм от центра гребня альвеолярного отростка наружу
- C) смещенным на 5–7 мм внутрь от центра гребня альвеолярного отростка
- D) смещенным на 15 мм внутрь от центра гребня альвеолярного отростка

ANSWER: A

Высота прикусного валика верхней челюсти в боковом отделе (см):

- A) 1,2
- B) 1,4
- C) 0,8
- D) 0,5

ANSWER: A

Воск, используемый для окончательного моделирования базисов протезов, — это:

- A) базисный
- B) бюгельный
- C) лавакс
- D) модевакс

ANSWER: A

Функциональные пробы при припасовке индивидуальной ложки на верхней челюсти в дистальном отделе:

- A) проба глотания
- B) визуальная ревизия заднего края ложки
- C) вытягивание губ трубочкой
- D) широкое открывание рта

ANSWER: A

Какие ориентиры используются для создания протетической плоскости?

- A) зрачковая линия, носоушная линия
- B) нижний край верхней губы, линия волос
- C) нижний край верхней губы, зрачковая линия
- D) зрачковая линия, нижний край верхней губы

ANSWER: A

Что является причиной гранулярной пористости?

- A) неправильное соотношение полимера к мономеру
- B) нарушение режима полимеризации
- C) недостаток пластмассы во время формовки
- D) нарушение времени полимеризации

ANSWER: A

Сагиттальная щель между искусственными фронтальными зубами верхней и нижней челюстей при прогнании в съемных протезах должна соответствовать глубине перекрытия?

- A) да
- B) нет
- C) да, при постановке по стеклу
- D) да, при комбинированной постановке

ANSWER: A

Какой способ гипсовки используется при замене восковой композиции полных съемных протезов на пластмассу?

- A) обратный
- B) прямой
- C) комбинированный
- D) непосредственный

ANSWER: A

Постановка зубов по Васильеву показана:

- A) во всех перечисленных случаях
- B) ортогнатическом соотношении челюстей
- C) при дисфункции ВНЧС
- D) при значительной атрофии альвеолярных отростков

ANSWER: A

При получении функциональных оттисков важно ли соблюдение последовательности проведения проб?

- A) да
- B) нет
- C) только при значительной атрофии
- D) только при незначительной атрофии

ANSWER: A

Дистальная граница верхнего базиса должна перекрывать линии «а»:

- A) на 1–2 мм
- B) на 3–4 мм
- C) не доходить до нее
- D) на 6–7 мм

ANSWER: A

Как можно устранить преждевременные контакты отдельных зубов?

- A) методом пришлифовки
- B) укорочением границ протеза
- C) перебазировкой
- D) увеличением границ протеза

ANSWER: A

При каком типе альвеолярного отростка по Келлеру наиболее лучшие условия для фиксации и стабилизации протезов?

- A) при I-м
- B) II-м
- C) III-м
- D) при IV-м

ANSWER: A

В чем отличие классификации беззубой нижней челюсти Курляндского от классификации Келлера?

- A) в количестве типов альвеолярного отростка
- B) состоянии слизистой оболочки

- С) в наличии экзостозов
- Д) болевой чувствительности слизистой оболочки

ANSWER: А

При каком типе слизистой оболочки по Суппле наиболее благоприятные условия для пользования полным съемным протезом?

- А) при I-м
- В) II-м
- С) III-м
- Д) при IV-м

ANSWER: А

При улыбке в переднем отделе виден базис протеза, правильно ли определена линия улыбки?

- А) нет
- В) да
- С) не имеет значения
- Д) при определенных условиях

ANSWER: А

Вторая функциональная проба нижней челюсти:

- А) глотание
- В) широкое открывание рта
- С) дотрагивание кончиком языка до щеки при полузакрытом рте
- Д) вытягивание губ вперед

ANSWER: А

При атрофичном типе слизистой оболочки показано применение слепочных материалов:

- А) дентол, репин
- В) стомальгин, упин
- С) дентафоль, стомопласт
- Д) все перечисленные

ANSWER: А

Какой толщины должна быть мягкая пластмасса при изготовлении протеза с 2-слойным базисом (мм)?

- А) 1–2
- В) 4–5
- С) 7–8
- Д) 5-6

ANSWER: А

Допустимая глубина резцового перекрытия при прогнатическом соотношении челюстей (мм):

- А) 2–4
- В) 1
- С) 5–7
- Д) 7-9

ANSWER: А

Какой необходимо получить оттиск при 4 типе слизистой оболочки по Суппле?

- А) разгружающий
- В) компрессионный
- С) комбинированный
- Д) анатомический

ANSWER: A

Для какой цели служит аппарат Ларина?

- A) создания протетической плоскости
- B) для определения высоты нижнего отдела лица
- C) для определения формы зубов
- D) для определения цвета зубов

ANSWER: A

Через сколько лет съемные протезы подлежат замене?

- A) 3–5
- B) 1–2
- C) 7–10
- D) 10–13

ANSWER: A

Принцип передачи жевательного давления съемными протезами:

- A) нефизиологический
- B) полуфизиологический
- C) физиологический
- D) комбинированный

ANSWER: A

Толщина базиса протеза на верхней челюсти должна быть (мм):

- A) 2–2,5
- B) 3–4
- C) 4–5
- D) 5–6

ANSWER: A

Содержание остаточного мономера в быстротвердеющей пластмассе:

- A) 3–5 %
- B) 7–8 %
- C) 10–12 %
- D) 12–14 %

ANSWER: A

Из какого материала изготавливаются прикусные валики?

- A) базисный воск
- B) лавакс
- C) воск для моделировки мостовидных протезов
- D) бюгельный

ANSWER: A

Оттискный материал, применяемый для получения анатомического оттиска:

- A) альгинат
- B) репин
- C) сизласт-21
- D) протакрил-М

ANSWER: A

Вторая функциональная проба нижней челюсти:

- A) глотание
- B) широкое открывание рта
- C) дотрагивание кончиком языка до щеки при полузакрытом рте
- D) вытягивание губ вперед

ANSWER: A

Какой необходимо получить оттиск при 4 типе слизистой оболочки по Суппле?

- A) разгружающий
- B) компрессионный
- C) комбинированный
- D) анатомический

ANSWER: A

Какие материалы применяют для получения индивидуальной ложки?

- A) карбопласт
- B) синма-М
- C) акрилоксид
- D) репин

ANSWER: A

СТОМАЛЬГИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ СЛЕПОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- A) твёрдокристаллических
- B) эластических
- C) термопластических

ANSWER: B

РЕПИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ СЛЕПОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- A) термопластических
- B) синтетических каучуков
- C) эвгеноловых
- D) альгинатных

ANSWER: C

КАТАЛИЗАТОРАМИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ГИПСА ЯВЛЯЮТСЯ

- A) бура и соль
- B) соль и сахар
- C) соль и температура воды 36° - 60°

ANSWER: C

РЕАКЦИЯ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ ГИПСА ПРОИСХОДИТ

- A) с выделением тепла
- B) с поглощением тепла
- C) нейтральна

ANSWER: A

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ПО СЛЕПКУ ИЗ АЛЬГИНАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- A) 20 минут
- B) 1 час
- C) в течение рабочего дня

ANSWER: A

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - ЭТО ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

- A) сразу после операции
- B) после заживления раны
- C) в любые сроки

ANSWER: A

СЪЁМНЫЕ ПЛАСТИНОЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ПЕРЕДАЮТ ЖЕВАТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ НА

- A) опорные зубы

- В) слизистую оболочку
- С) опорные зубы и слизистую оболочку

ANSWER: В

БАЗИС ПРОТЕЗА - ЭТО ПЛАСТИНКА, ПОКРЫВАЮЩАЯ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ОТРОСТОК

- А) да
- В) нет

ANSWER: А

ПЛАСТИНОЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ЖЕВАТЕЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА

- А) 30 - 40%
- В) 50 - 60%
- С) 70 - 80%
- Д) 90 - 100%

ANSWER: А

ТУШИТЬ ПАЯЛЬНЫЙ АППАРАТ ПРИ ЕГО ВОСПЛАМЕНЕНИИ НЕОБХОДИМО

- А) водой
- В) огнетушителем
- С) песком

ANSWER: В

УКАЗАТЬ ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ПЛАСТИНОЧНОМУ ПРОТЕЗУ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ

- А) иметь изоляцию на костных выступах
- В) быть гигиеничным
- С) хорошо фиксироваться
- Д) не травмировать ткани протезного ложа

ANSWER: D

БАЗИС ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ - ЭТО

- А) конструктивный элемент
- В) протез в целом фиксирующее устройство

ANSWER: А

СЛЕПОК - ЭТО ОТОБРАЖЕНИЕ ТКАНЕЙ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА

- А) негативное
- В) позитивное

ANSWER: А

МОДЕЛЬ - ЭТО ОТОБРАЖЕНИЕ ТКАНЕЙ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА

- А) негативное
- В) позитивное

ANSWER: В

ТОЛЩИНА ЦОКОЛЯ МОДЕЛИ

- А) 1,0 - 1,5 см
- В) 1,5 - 2,0 см
- С) 2,0 - 2,5 см

ANSWER: В

ДЕЙСТВИЯ ЗУБНОГО ТЕХНИКА, ЕСЛИ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ МОДЕЛИ ОТ СЛЕПКА ПРОИЗОШЁЛ ОТЛОМ ЧАСТИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА

- А) приклеить отломанный воском
- В) приклеить отломанный фосфат - цементом

С) получить новую модель по новому слепку

ANSWER: С

ЧЕМ БОЛЬШЕ БАЗИС ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА, ТЕМ ОН ОКАЗЫВАЕТ ДАВЛЕНИЕ НА ПОДЛЕЖАЩИЕ ТКАНИ

А) большее

В) меньшее

ANSWER: В

ВНУТРЕННЯЯ ГРАНИЦА БАЗИСА ПРОТЕЗА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ ПРИ НАЛИЧИИ ЭКЗОСТОЗОВ

А) не доходит до них на всём протяжении

В) имеет изоляцию

С) огибает их

ANSWER: В

КРАЙ ПРОТЕЗА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НА КОСТНЫХ ВЫСТУПАХ

А) всегда

В) иногда

С) никогда

ANSWER: С

ГРАНИЦА БАЗИСА ПРОТЕЗА ДОЛЖНА ЗАКАНЧИВАТЬСЯ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ

А) неподвижной

В) пассивно - подвижной

С) активно - подвижной

ANSWER: А

ОРИЕНТИР ЛИНИИ БУГРОВ УКАЗЫВАЕТ НА

А) дистальную границу базиса

В) установку последнего искусственного зуба

С) подвижность альвеолярных бугорков

ANSWER: В

НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БАЗИСА ПРОТЕЗА ИЗОЛИРУЮТ

А) челюстные бугорки

В) торус

С) экзостозы

ANSWER: С

ШИРИНА ОККЛЮЗИОННОГО ВАЛИКА ВО ФРОНТАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ЧЕЛЮСТИ

А) 0,3 - 0,5см

В) 0,5 - 0,8см

С) 0,8 - 1,0см

ANSWER: В

ШИРИНА ОККЛЮЗИОННОГО ВАЛИКА В БОКОВОМ УЧАСТКЕ ЧЕЛЮСТИ

А) 0,3 - 0,5см

В) 0,5 - 0,8см

С) 0,8 - 1,0см

ANSWER: С

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛИНИЯМИ КОСМЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА И КЛЫКОВ ПРИ ПОДБОРУ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ УКАЗЫВАЕТ НА ИХ

А) высоту

В) ширину

С) фасон

ANSWER: В

ЛИНИЯ УЛЫБКИ ОПРЕДЕЛЯЕТ

А) ширину фронтальных зубов

В) овал верхней зубной дуги

С) глубину фронтального перекрытия

Д) высоту коронок искусственных зубов

ANSWER: D

ВЫСОТА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОКОЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЫСОТЕ ПРИКУСА

А) больше

В) меньше

С) одинакова

ANSWER: A

СРЕДНЕ - АНАТОМИЧЕСКИЙ АРТИКУЛЯТОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ

А) конструирования зубных рядов

В) исследовательских и диагностических целей

С) контроля результатов протезирования

ANSWER: A

АППАРАТ, ВОСПРОИЗВОДЯЩИЙ ДВИЖЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТЯХ

А) окклюдатор

В) гнатодинамометр

С) артикулятор

Д) параллеломер

ANSWER: C

ФИКСАЦИЯ - ЭТО УКРЕПЛЕНИЕ ПРОТЕЗА

А) в покое

В) во время функции

ANSWER: A

СТАБИЛИЗАЦИЯ - ЭТО УКРЕПЛЕНИЕ ПРОТЕЗА

А) в покое

В) во время функции

ANSWER: B

К ПУНКТАМ АНАТОМИЧЕСКОЙ РЕТЕНЦИИ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ОТНОСЯТСЯ

А) экватор зуба, свод твёрдого нёба

В) свод твёрдого нёба, альвеолярный отросток

С) альвеолярный отросток, экватор зуба

ANSWER: B

ПЕЛОТЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ ОБЛАСТИ ПРОЕКЦИИ КОРНЕЙ ЗУБОВ

А) фронтальных верхней челюсти

В) премоляров верхней челюсти

С) фронтальных нижней челюсти

Д) премоляров нижней челюсти

ANSWER: A

НА ПРИТОЧКЕ УСТАНОВЛИВАЮТ ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗУБЫ

А) нижней челюсти

В) верхней челюсти

ANSWER: В

МЕЖАЛЬВЕОЛЯРНЫЕ ЛИНИИ СОЕДИНЯЮТ

- А) режущие поверхности фронтальных зубов
- В) бугры жевательных зубов
- С) вершины альвеолярных отростков

ANSWER: С

ПРИ ОРТОГНАТИЧЕСКОМ СООТНОШЕНИИ ЧЕЛЮСТЕЙ ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗУБЫ В ПРОТЕЗЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАСПОЛАГАЮТ ВЕСТИБУЛЯРНО НА

- А) 3/4 толщины коронки
- В) 2/3 толщины коронки
- С) 1/3 толщины коронки

ANSWER: В

ШЕЙКИ НИЖНИХ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ПО ОТНОСИТЕЛЬНО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ РАСПОЛАГАЮТ

- А) с медиальным наклоном
- В) с дистальным наклоном
- С) параллельно

ANSWER: С

ОПРЕДЕЛИТЬ ВИД СООТНОШЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ, ЕСЛИ УГОЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МЕЖАЛЬВЕО-ЛЯРНЫХ ЛИНИЙ РАВЕН 76°

- А) прогеническое
- В) прогнатическое
- С) ортогнатическое

ANSWER: А

ШЕЙКИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СРЕДНЕЙ ЛИНИИ

- А) имеют медиальный наклон
- В) имеют дистальный наклон
- С) не имеют наклона

ANSWER: В

ТОЛЩИНА ВОСКОВОГО БАЗИСА ПРОТЕЗА ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

- А) 1,8 - 2,0 мм
- В) 2,0 - 2,5 мм
- С) 2,5 - 3,0 мм

ANSWER: А

ШЕЙКИ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОГРУЖЕНЫ В ВОСК НА

- А) 0,1 мм
- В) 1,0 мм
- С) 2,0 мм

ANSWER: В

ГРАНИЦЫ ВОСКОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРОТЕЗА ПО ОТНОШЕНИЮ К РАСЧЕРЧЕННЫМ ДОЛЖНЫ

- А) быть короче, для беспрепятственного наложения протеза на челюсть
- В) быть длиннее, в целях последующей коррекции
- С) соответствовать, для уточнения правильности их определения

ANSWER: С

ПРИ ПРОВЕРКЕ ВОСКОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРОТЕЗА ДОПУСТИМ НЕРАВНОМЕРНЫЙ КОН- ТАКТ МЕЖДУ ЗУБНЫМИ РЯДАМИ

А) да

В) нет

ANSWER: В

НЕРАВНОМЕРНАЯ ТОЛЩИНА БАЗИСА ПРОТЕЗА ПРИВОДИТ К

А) нарушению фиксации

В) травмированию слизистой оболочки

С) поломке

ANSWER: С

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЧИЩЕНЫ ОТ ВОСКА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ИХ СМЕЩЕНИЯ ИЗ ПЛАСТМАССОВОГО ПРОТЕЗА

А) верно

В) неверно

ANSWER: А

ПРИЛИВАТЬ ВОСКОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ ПРОТЕЗА ПО ГРАНИЦАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ

А) сохранения заданной толщины базиса

В) удержания фиксирующих элементов

С) предотвращения попадания гипса

ANSWER: С

ШЕЙКИ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ГРАВИРУЮТ НА ЭТАПЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ

А) предварительного

В) окончательного

С) предварительного и окончательного

ANSWER: С

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫЙ СПОСОБ ЗАГИПСОВКИ МОДЕЛИ В КЮВЕТУ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЁМНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ

А) прямой

В) обратный

С) комбинированный

ANSWER: В

ПОСЛЕ ВЫВАРКИ ВОСКА И РАЗЪЕДИНЕНИИ ЧАСТЕЙ КЮВЕТЫ ПРИ ОБРАТНОЙ ГИПСОВКЕ В ОСНОВАНИИ НАХОДЯТСЯ

А) модель с искусственными зубами

В) искусственные зубы

С) только модель

ANSWER: С

ПРИ ОБРАТНОМ СПОСОБЕ ГИПСОВКИ МОДЕЛЬ ПОМЕЩАЮТ В ЧАСТЬ КЮВЕТЫ

А) верхнюю

В) нижнюю

С) не имеет значения

ANSWER: В

ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ НА ПРИТОЧКЕ МОДЕЛЬ ГИПСУЮТ В КЮВЕТУ СПОСОБОМ

А) прямым

В) обратным

С) комбинированным

ANSWER: С

ПОСЛЕ ВЫВАРКИ ВОСКА ПЕРВЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ НАНОСЯТ НА ГИПС КЮВЕТЫ

- A) горячий
- B) тёплый
- C) холодный

ANSWER: B

ОБЪЁМНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПОЛИМЕРА И МОНОМЕРА

- A) 1:1
- B) 2:1
- C) 3:1

ANSWER: B

ФОРМОВАНИЕ ПЛАСТМАССЫ ПРОВОДЯТ В СТАДИИ

- A) песочной
- B) резиноподобной
- C) тянущихся нитей
- D) тестообразной

ANSWER: D

ФОРМУЕМУЮ ПЛАСТМАССУ МОЖНО БРАТЬ РУКАМИ

- A) да
- B) нет

ANSWER: B

ЕМКОСТЬ С ЗАМЕШАННОЙ ПЛАСТМАССОЙ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ КРЫШКОЙ ДЛЯ

- A) предупреждения загрязнения
- B) быстрого созревания
- C) предотвращения испарения мономера

ANSWER: C

ГРАНУЛЯРНАЯ ПОРИСТОСТЬ ПРОТЕЗА ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- A) быстрого нагрева кюветы
- B) недостаточного сжатия пластмассы
- C) быстрого охлаждения кюветы
- D) испарения мономера с незакрытой поверхности созревающей пластмассы

ANSWER: D

ГАЗОВАЯ ПОРИСТОСТЬ ПРОТЕЗА ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- A) быстрого нагрева кюветы
- B) недостаточного сжатия пластмассы
- C) быстрого охлаждения кюветы
- D) испарения мономера с незакрытой поверхности созревающей пластмассы

ANSWER: A

ПРЕССОВАНИЕ В КЮВЕТАХ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДУ

- A) свободной формовки
- B) компрессионному
- C) литьевому

ANSWER: B

ОБРАЗОВАНИЕ ГРАТА ПРИ ОБРАТНОЙ ГИПСОВКЕ ПРИВОДИТ К

- A) завышению прикуса
- B) утолщению базиса

ANSWER: A

ПРИЧИНОЙ УТОЛЩЕНИЯ БАЗИСА ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- A) неточность снятия слепка
- B) неточность соединения частей кюветы при паковке пластмассы
- C) деформация протеза в момент извлечения его из кюветы после полимеризации

ANSWER: B

УВЛАЖНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛАСТМАССОВОГО БАЗИСА ПРИ ЕГО ОБРАБОТКЕ ПРОИЗВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ

- A) удаления пластмассовой стружки
- B) предупреждения перегрева пластмассы

ANSWER: B

ШЛИФОВКУ ПЛАСТМАССОВОГО БАЗИСА ПРОИЗВОДЯТ

- A) карборундовыми камнями
- B) карборундовыми головками
- C) фрезами
- D) наждачной бумагой
- E) фильцем

ANSWER: D

ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ БАЗИСА

- A) полируют фильцем
- B) полируют жёсткой щёткой
- C) полируют мягкой щёткой
- D) не полируют

ANSWER: C

ПОПАДАНИЕ ГИПСА ПОД ВОСКОВОЙ БАЗИС ВО ВРЕМЯ ГИПСОВКИ В КЮВЕТУ ПРОИСХОДИТ ЕСЛИ

- A) восковой базис неплотно прилегает к модели
- B) на кювету с загипсованной моделью было оказано чрезмерное давление
- C) восковой базис не был прилит к модели

ANSWER: C

КОЛИЧЕСТВО ТИПОВ (СТЕПЕНЕЙ) АТРОФИИ БЕЗЗУБОЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ШРЕДЕРА

- A) три
- B) четыре
- C) пять

ANSWER: A

СТЕПЕНЬ ПОДАТЛИВОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ

- A) 0,01-0,1 мм
- B) 0,1-4 мм
- C) 5-10 мм

ANSWER: B

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЛЕПКА ПРИ ПОЛНОЙ УТРАТЕ ЗУБОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- A) стандартная ложка
- B) индивидуальная ложка

ANSWER: B